



Producto: **Myrsac K-XXX**

Descripción: **MORTEROS FRESCOS POR DOSIFICACIÓN**



### DEFINICIÓN

Morteros frescos de aplicación manual, compuestos por cemento gris, árido calizo de granulometría 0/4 y aditivos y/o adiciones (siempre bajo pedido).

### APLICACIONES

El mortero frescos por dosificación para todo tipo de usos en obra, solados, aplacados, enfoscados, recrecidos, etc.

### PRESENTACIÓN

El material se suministra mezclado en fresco en cubas

### DOSIFICACIONES

Nombre Producto	Tipo de Mortero	Dosificación de Cemento en Kg por m <sup>3</sup> de mortero fresco
K 100	D100	100
K 150	D150	150
K 175	D175	175
K 200	D200	200
K 250	D250	250
K 300	D300	300
K 350	D350	350
K 400	D400	400
K XXX	DXXX	A petición del cliente podemos fabricar cualquier tipo de mortero de dosificación con distintas consistencias y granulometrías

### RECOMENDACIONES DE USO

Temperatura de aplicación entre 5°C y 35 °C

No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas

Si el material de la fábrica es muy absorbente se humedecerá previamente

En tiempo caluroso y seco, debe mantenerse húmeda la fábrica

El soporte debe ser resistente, plano, estable y estar limpio

Evitar fuertes corrientes de aire